

S-225/E

Descripción: Adhesivo a base de resinas sintéticas modificadas.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido blanco.

Viscosidad: 10.000 – 16.000 mPa.s (Brookfield RVT a 23°C, husillo 5 y 20 rpm).

Contenido en sólidos: 48 - 50% aprox.

pH: aprox. 3 – 6.

Aspecto del film seco: Transparente y flexible.

Aplicaciones: Adhesivo para encuadernación, tanto en máquinas automáticas como semiautomáticas.

Propiedades: Correcta adhesión sobre superficies variadas. Excelente comportamiento en máquina.

Recomendaciones de uso: El adhesivo tiene tendencia a formar pieles en presencia del aire, por lo cual hay que:

- Evitar la exposición del adhesivo al aire (cerrar bien los envases de adhesivo, si se usa un bidón de cola en máquina debe estar tapado, la espuma que se forme puede provocar la aparición de pequeñas pieles -atención a un bombeo controlado-, etc.).
- Evitar paros excesivamente largos de máquina.
- Evitar la formación de espuma en la cubeta de adhesivo, etc.

Es muy importante tomar todas las medidas posibles para un buen mantenimiento de la maquinaria y una buena limpieza; con ello se pueden evitar muchos problemas. La limpieza de los residuos de este adhesivo se puede realizar con facilidad simplemente con agua corriente; si puede ser caliente o templada es más eficiente.

HOJA TÉCNICA

Regulaciones: La gran mayoría de los adhesivos y productos comercializados por Coesta&Stagrafic

- No están sujetos a su registro en REACH. Sin embargo, todas las sustancias presentes en nuestros productos y que están reguladas por él han sido ya pre registradas o registradas.
- No contienen ninguna de las sustancias consideradas como altamente preocupantes (SVHC) en más del 0,1%, según el anexo XIV ni están en la lista de candidatas a ella. En caso contrario, Coesta&Stagrafic se compromete a informar a todos los clientes afectados a través de la hoja de seguridad.

Todos sus componentes están admitidos por la F.D.A. (Apartado 175.105) para contacto indirecto con alimentos.

Presentación: Envases de 10,20, 60 y 1000 kg.

Seguridad e higiene: Consultar la hoja de seguridad.

Almacenamiento: Conservar en su propio envase original bien cerrado hasta su aplicación a una temperatura de 10 a 30°C. Proteger especialmente de las heladas y de su exposición al exterior. Se recomienda su utilización antes de seis meses después de su fabricación (ver la etiqueta del envase).

OBSERVACIONES :

Estos datos e indicaciones se basan en nuestros conocimientos actuales, no presuponiendo una garantía jurídica sobre las propiedades o la idoneidad del producto para una aplicación concreta, siendo responsabilidad del comprador efectuar sus propios controles y ensayos.

Edición 0523